

磁铁 Magnets

圆型






圆型



CAD 2D 3D

型号	材质	表面处理	最高工作温度
MRNP	强力钕磁铁	镍铜镍	60℃
MRN	钕磁铁		80℃
MRNT	耐热钕磁铁		150℃
MRC	钴磁铁		200℃



型式	型号	D	T	吸附力(kgf)			表面磁通密度高斯 (G)		
				MRNP	MRN MRNT	MRC	MRNP	MRN MRNT	MRC
强力钕磁铁 MRNP	1	2	0.008	0.006	0.004	1900~2100	1200~1600	700~1100	
		3	0.009	0.007	0.005	2100~2300	1200~1600	800~1200	
		5	0.010	0.008	0.006	2100~2300	1200~1600	900~1300	
	2	2	0.08	0.06	0.04	3500~3700	2400~2800	1800~2200	
		3	0.09	0.07	0.05	3700~3900	2400~3000	2400~2800	
		4	0.09	0.07	-	3700~3900	2800~3000	-	
	3	5	0.10	0.08	0.05	4100~4300	2800~3200	2400~2800	
		1	0.14	0.11	-	2700~2900	2000~2500	-	
		2	0.21	0.16	0.11	3700~4000	2900~3300	2400~2800	
		3	0.26	0.20	0.14	4200~4500	3400~3900	2600~3000	
钕磁铁 MRN	4	4	0.30	0.23	0.15	4400~4700	3600~3900	2700~3100	
		5	0.31	0.24	0.16	4500~4800	3800~4200	2700~3100	
		6	0.37	0.29	-	4600~4800	4100~4300	-	
	5	1	0.19	0.15	-	2400~2600	1900~2300	-	
		2	0.38	0.29	0.19	4100~4300	3000~3400	2400~2800	
		3	0.51	0.39	0.26	4200~4500	3500~3900	2900~3300	
		4	0.57	0.44	0.30	4500~4800	3800~4300	3000~3400	
	6	5	0.62	0.48	0.32	4800~5100	4000~4400	3200~3600	
		8	0.87	0.69	-	5100~5400	4500~4700	-	
		10	0.92	0.72	-	5200~5500	4500~4700	-	
耐热钕磁铁 MRNT	7	1	0.27	0.16	-	2100~2300	1600~1900	-	
		2	0.52	0.40	0.27	3500~3700	2900~3300	2600~2700	
		3	0.77	0.59	0.39	4200~4500	3500~4000	3000~3400	
	8	4	0.91	0.70	0.47	4600~4900	4000~4300	3200~3600	
		5	1.01	0.78	0.52	4900~5100	4100~4600	3400~3800	
		6	1.08	0.83	0.55	5100~5400	4200~4600	3400~3800	
		8	1.19	0.92	-	5200~5500	4700~4900	-	
	9	10	1.30	1.00	-	5400~5700	4400~4900	-	
		2	0.66	0.51	0.34	3100~3400	2600~3000	2200~2600	
		3	1.01	0.78	0.52	4000~4300	3500~3800	2900~3300	
钴磁铁 MRC	10	4	1.27	0.98	0.66	4600~4900	3700~4100	3100~3500	
		5	1.30	1.11	0.74	5000~5200	4100~4600	3400~3800	
		6	1.56	1.20	0.80	5100~5400	4300~4800	3500~3900	
	11	8	1.66	1.28	-	5400~5600	4600~4900	-	
		10	1.69	1.30	-	5500~5800	4600~5100	-	
		2	0.66	0.51	0.34	3100~3400	2600~3000	2200~2600	
		3	1.01	0.78	0.52	4000~4300	3500~3800	2900~3300	
	12	4	1.27	0.98	0.66	4600~4900	3700~4100	3100~3500	
		5	1.30	1.11	0.74	5000~5200	4100~4600	3400~3800	
		6	1.56	1.20	0.80	5100~5400	4300~4800	3500~3900	

型式		吸附力[kgf]				表面磁通密度高斯(G)		
型号	D	T	MRNP	MRN MRNT	MRC	MRNP	MRN MRNT	MRC
强力钕磁铁 MRNP 钕磁铁 MRN 耐热钕磁铁 MRNT 钴磁铁 MRC	8	2	0.90	0.68	0.45	2700~2900	2500~2800	1800~2200
		3	1.43	1.10	0.76	3500~3800	3300~3600	2500~2900
		5	2.38	1.83	1.22	4700~5000	4100~4500	3300~3700
		6	2.73	2.10	—	5100~5400	4500~4900	—
		8	3.06	2.35	1.57	5400~5700	4500~4900	3700~4100
		10	3.19	2.45	—	5600~5900	4800~5100	—
	10	2	1.23	0.80	0.54	2300~2500	2400~2700	1500~1900
		3	1.87	1.44	0.96	3100~3400	2700~3100	2200~2600
		5	3.29	2.53	1.69	4300~4600	3900~4400	3000~3400
	10	8	3.80	3.50	2.35	5200~5500	4600~4900	3800~4200
		10	5.04	3.88	2.60	5500~5800	4800~5100	3900~4300
	12	2	1.50	0.92	0.61	1900~2100	2200~2600	1100~1500
		3	2.10	1.68	1.13	2700~2900	2600~3100	1900~2300
		5	3.40	3.18	2.13	4000~4300	3500~3800	2800~3200
		8	5.40	4.75	3.17	5000~5300	4300~4600	3600~4000
		10	6.12	5.38	3.60	5400~5700	4600~4900	3800~4200
	15	2	2.05	1.08	0.72	1600~1800	2200~2500	900~1300
		3	2.75	2.00	1.34	2200~2500	2800~3200	1700~2100
		5	4.30	4.04	2.70	3500~3800	3600~3900	2400~2800
		8	7.10	6.57	4.39	4600~4900	4200~4700	3300~3700
10		8.40	7.74	5.17	5100~5400	4600~4900	3600~4000	
3		4.10	3.50	—	1800~2000	2400~2800	—	
10		11.50	10.00	—	4500~4800	4200~4500	—	

① 吸附力、表面磁通密度为参考值。
② 不销售规格表中带有“-”的尺寸的产品。


订货范例
Order

型式 - T
MRN1 - 2



5 个工作日

定制加工



可按图纸定制加工



可定制铝镍钴磁铁



可定制铁氧体磁铁



磁性零部件